



ENAMEL SPREY

1 – ÜRÜN TANIMI

Email Sprey küvet, musluk, klozet, şofben, kombi ve buzdolabı gibi ürünlerdeki beyaz emaye yüzeylerde oluşan rahatsız edici çizik ve benzer ufak hasarları kolayca tamir etmek için tasarlanmıştır.

2 – ÖZELLİKLERİ

- Yüksek seviye akrilik kalite.
- Beyaz ve parlak emaye yüzeyler oluşturur.
- Sert ve dayanıklı yüzeyler.
- Çok yüksek kaplama yeteneği.
- Muhteşem adezyon kuvveti.
- İyi akış, pürüzsüz yüzey.
- Çizik, şok ve darbeye karşı dayanıklı.
- Hızlı kuruma (Kuruma süresi, ortam sıcaklığı, havadaki nem ve uygulanan kaplamanın kalınlığına bağlıdır).

3 - UYGULAMA ALANLARI

- Küvet, musluk, klozet, şofben, kombi ve buzdolabı gibi ürünlerdeki beyaz emaye yüzeylerde oluşan rahatsız edici çizik ve benzer ufak hasarları kolayca tamir etmek için uygundur.
- Geniş bir alanda oluşan çizik ve ufak hasarları tamir etmek için uygun değildir.

4 - KULLANIM ŞEKLİ

Yüzey Hazırlığı:

- Gevşek parçaları sökün, pas ve kirleri temizleyin.
- Yüzey temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olmalıdır.
- Hasarlı yüzey ve çevresini az bir miktar zımparalayın.
- Çıkan tozu temizleyin.

Vernikleme:

- Sprey tenekesi oda sıcaklığında olmalı.
- Kullanımdan önce 2-3 dakika çalkalayınız.
- Görünmeyen bir yüzeyde boyanın rengini ve yüzeye uyumunu test edin.
- Ortalama 25 cm. uzaklıktan bir kaç ince çapraz katmanlar halinde uygulayın.
- Sentetik boyaların üzerinde uygulamayın!



5- RAF ÖMRÜ

Uygun şartlarda 10 yıl (=10°-25°C, maks. 60% bağıl nem).

6- ÇEVRE VE ETİKETLEME

Çevreye uyumlu: Ürün ağır metal içermez. Kapaklar ve ambalajlar geri dönüşebilen malzemelerden üretilmiştir.

Bertaraf: Sadece tamamen tüketilmiş tenekeler geri dönüşüm kutusuna atılmalıdır. Tamamen boşalmayan tenekeler uygun mevzuata göre “özel çöp” olarak bertaraf edilmelidir.

Markalama/Etiketleme: Ürünümüz ilgili 1999/45/EG mevzuatına göre etiketlenmiştir. Aerosoller hem TRGS 200 ve TRG 300 hem de 75/324/EWG aerosol yönetmeliğine uygundur

7- TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapısı	: Akrilat kopolimer	
Renk	: Beyaz	
Koku	: Çözücü	
Parlaklık derecesi	: Parlak, 80-85 gloss birimi	DIN 67530
Verim	: Ortalama 0.8 m ² * (400 mL)	
Kuruma süresi (20 °C ve 50% B.N)	: Ortalam. 5 dakika (Toz tutmaz) 2 saat (Tam kürleşme) 48 saat (Esnek)	
Sıcaklık dayanımı	: 80°C'ye kadar	

* Zemin tutarlılığı ve rengine bağlı olarak.

8- RENK TABLOSU

Art No	Renk Kodu
423222	Enamel Sprey

9- YASAL UYARI

AKKİM ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve AKKİM'in tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında AKKİM'in sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle AKKİM ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde AKKİM tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan AKKİM sorumlu değildir.