



## D2 PVA TUTKALI

### 1 – ÜRÜN TANIMI

**Akfix D2;** Polivinil asetat esaslı, kurduğunda şeffaflaşan, çok güçlü ahşap homopolimer tutkalıdır.

### 2 – ÖZELLİKLERİ

- Kolay uygulanır, düşük viskoziteye sahiptir.
- Hızlı kurur.
- Suya dayanıklıdır (D2-DIN EN204).
- Hafif nemli yüzeylerde kullanılabilir.
- Düşük ve yüksek sıcaklıklarda mukavemetini kaybetmez.
- Neme ve kimyasallara dayanıklıdır.
- Mükemmel yapışma gücüne sahiptir.

### 3 - UYGULAMA ALANLARI

İskelet işlerinde,koltuk iskeleti,koltuk,sandalye,masa yapımındaki nemli yapışma ortamında,ıslak veya nemli ağaçların birbirine yapıştırılmasında kullanılır.Sert ağaçlarda,MDF,Sunta ve her türlü ağaçtan birinin diğerine ve kendi türünden herhangi bir malzemeye yapıştırılması amacı ile kullanılır.

### 4 - KULLANIM ŞEKLİ

Açık kalma süresinin 3-4 dakika,uygulanacak basıncın 1,8 kg/cm<sup>2</sup> uygulanması tavsiye edilir. Soğuk pres makinalarında ve manuel kullanımda;

5°C --> 65 dakika, 10°C --> 60 dakika, 20°C --> 55 dakika

### 5- RAF ÖMRÜ

- Uygun şartlarda orijinal açılmamış ambalajında depolanması durumunda 12 ay'dır.

### 6- ÖNEMLİ

- Yapıştırıcı havadaki nem yardımıyla kurduğundan, ürün ambalajı açıldıktan sonra raf ömrü kısalmalıdır. Dolayısıyla, kullanıldıktan sonra ambalajın sıkıca kapatıldığından emin olunmalıdır.
- +35 °C' nin üstünde ve -5 °C' nin altında depolama raf ömrünün kısalmasına neden olabilir.
- Su eklenmesi tavsiye edilmemektedir.
- Uzun sürelerden sonra ilk kullanımından önce iyice karıştırılmalıdır.
- Ilık suyla temizlenebilir.



## 7- AMBALAJ BİLGİSİ

Ürün	Hacim	Koli içi âdeti
D2	500 gr	12
D2	3 Kg	4
D2	10 Kg	4
D2	30 Kg	1

## 8- TEKNİK ÖZELLİKLER

<b>Kimyasal Yapı</b>	: Vinyl Acetate polymer	
<b>Görünüş</b>	: Beyaz Vizkoz Sıvı	
<b>Yoğunluk</b>	: 0.96 g/mL	
<b>Katı madde %</b>	: 41 ± 1	
<b>Viskozite</b>	: 14000±1000 cps	cps at 22°C (Spindle No 6, 20 rpm)
<b>Sarfiyat</b>	: 70-130 gr/m <sup>2</sup>	
<b>pH</b>	: 5-6	
<b>Min. Film Sıcaklığı</b>	: 10°C ve üzeri	
<b>Filmleşme Zamanı</b>	: 15-20 dakika	(20°C)
<b>Serbest Monomer</b>	: max 0,5	
<b>Suya Dayanım Sınıfı</b>	: D2	(DIN EN 204)
<b>Ahşap nem miktarı</b>	: 8 - 12 %	
<b>Sert ahşap için tutkal hattı basıncı</b>	: 9 - 12 kg/cm <sup>2</sup>	